



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 167445



Strana 1/2

Zákazník: Vienna CZ spol. s.r.o.
Bořivojova 3130
Teplice, 415 01

Akce: p.č. 276/160 k.ú. Čepirohy

Datum odběru: 03.02.2026

Odebral: Nahodil Dominik

Datum dodání: 04.02.2026

Datum analýzy: 4.2. - 24.2.2026

Datum vystavení: 24.02.2026

Lab. číslo:	C98199	Nejistoty	Vyhl. Č. 273/21	Vyhovuje
Označení vzorku:	IČ			
Matrice:	struska	měření	příloha č. 6	limitům

Chemické a fyzikální ukazatele

TOC**	%	0,81	20%	max. 3	ano
PCDD/F**	ng I-TEQ/kg	0		max. 10	ano
Kovy:					
arsen	mg/kg	5,2	30%	max. 45	ano
kadmium	mg/kg	<0,9	-	max. 20	ano
chrom	mg/kg	1500	30%	max. 200	ne
měď	mg/kg	1700	30%	max. 7000	ano
rtuť	mg/kg	<0,1	-	max. 1	ano
nikl	mg/kg	490	30%	max. 500	ano
olovo	mg/kg	1900	30%	max. 1000	ne
zinek	mg/kg	36000	30%	max. 10000	ne
PAU:					
benzo(b)fluoranten	mg/kg	<0,005	-		
benzo(k)fluoranten	mg/kg	<0,005	-		
benzo(a)pyren	mg/kg	<0,005	-		
indeno(123cd)pyren	mg/kg	<0,005	-		
suma 4 PAU	mg/kg	-		max. 1	ano

(benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)pyren, benz(a)antracen)

Poznámky ke vzorkům:

Vodný výluh připraven dle ČSN EN 12457-4.



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 167445



Strana 2/2

Zákazník: Vienna CZ spol. s.r.o.
Bořivojova 3130
Teplice, 415 01

Akce: p.č. 276/160 k.ú. Čepirohy

Datum odběru: 03.02.2026

Odebral: Nahodil Dominik

Datum dodání: 04.02.2026

Datum analýzy: 4.2. - 24.2.2026

Datum vystavení: 24.02.2026

Lab. číslo:	C98199	Nejistoty	Vyhl. Č. 273/21	Vyhovuje
Označení vzorku:	1č			
Matrice:	struska	měření	příloha č. 6	limitům

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554:1998, ČSN EN ISO 6468, ČSN EN 15527:2009)

Hg AMA 254 dle SOP 24 (TNV 75 7440, ČSN 46 5735)

As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn metodou ICP-OES dle SOP 78 část B (ČSN EN ISO 11885, ČSN EN 13657, ČSN 465735)

Odběr vzorku dle SOP V9 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku č.31/D/26

Indexy u položek a metod

** - ukazatel byl stanoven externí laboratoří.

**n - ukazatel byl stanoven externím poskytovatelem mimo rozsah jeho akreditace. Uváděn na žádost zákazníka.

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Porovnání s limitem bylo provedeno bez započtení nejistot.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Součástí protokolu je příloha s odborným stanoviskem.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Jankovský

Za laboratoř schválil:

Petr Jankovský, pracovník evidence vzorků

